

=====

Produktbeschreibung Die pigmentierte geruchsarme Dispersions-Grundierfarbe wird ohne Weichmacher, Konservierungs- und Lösemittel hergestellt und enthält keine foggingaktive Substanzen. Mit dem ECO-Qualitätssiegel eignet sich der Anstrich ideal in Kombination mit KLIMAFARBE als Deckanstrich für Krankenhäuser, Schulen, Arztpraxen, Kindergärten, Büro- und Wohnräume, Ladenlokale im Lebensmittelhandel etc.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe	weiß, seidenmatt
Spezifisches Gewicht	1,42-1,46 kg/l
Basis	Acrylatdispersion, Mineral
s_d -Wert	0,03 m
Verdünnung	Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Kann unverdünnt verwendet werden. Bei Bedarf mit max. 5 % Wasser verdünnen.
Verbrauch	ca. 150-200 ml/m ² je nach Untergrund. Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.
Auftrag	Streichen, Rollen oder Spritzen
Airless spritzen	Düse 0.021-0,026 inch = 0,53-0,66 mm ^Ø Druck 150-180 bar, Spritzwinkel ~ 50°
Trocknung	Nach 12 Stunden überstreichbar. Nach 2-3 Tagen durchgetrocknet und verkieselt. Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.
Nassabriebklasse	Klasse 2 nach DIN EN 13300, Die Scheuerbeständigkeit entspricht DIN 53778
Kontrastverhältnis	Das Deckvermögen entspricht Klasse 2 gemäß DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 6-7 m ² /l

Logistik und Sicherheitshinweise

Lieferform	im 5 und 12,5 l-Eimer
Lagerfähigkeit	Die GRUNDIERFARBE sollte bei kühler, frostfreier Lagerung im geschlossenen Gebinde binnen 12 Monaten verarbeitet werden.

Sicherheitshinweise Siehe Sicherheitsdatenblatt GF-15-2
GISCODE: M-DF01, EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010), Dieses Produkt enthält max < 0,4 g/l VOC

Haftuntergrund Der Untergrund muss sauber, trocken u. tragfähig sein. Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 sind zu beachten. Nicht haftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende oder stark saugende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln. Feste, gering saugende Untergründe mit Grundierfarbe WP Vorsteichen. Zu erwartende farbliche Durchschläge vorab isolieren.

Abtönen max. 5 % geeignete Abtön- und Volltonfarben einsetzen. Verträglichkeit prüfen. Getönte Anstriche sofort verarbeiten.

Verarbeitung Die Grundierfarbe mit Rolle, Pinsel oder Airless-Gerät nicht unter +5 °C Lufttemperatur und > 60 % Luftfeuchte, direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder auf warmen Untergründen auftragen.

Prüfzeichen Der Anstrich ist im trockenen Zustand frei von schädlichen Emissionen, wie toxischen Gasen und Substanzen, die Auswirkungen auf sich im Raum befindliche Lebensmittel haben könnten.

Erstbeschichtung - auf **stark** saugenden Untergründen: 1x HÜSSOL Tiefgrund,
1x GRUNDIERFARBE
1x Deckanstrich mit KLIMAFARBE oder SOLARFARBE

- auf **schwach** saugenden Untergründen: 1x GRUNDIERFARBE
1x Deckanstrich mit KLIMAFARBE oder SOLARFARBE

**Renovierungs-
beschichtung** Auf tragfähigen, anstrichfertig vorbereiteten Untergründen:
2x Deckanstrich mit KLIMAFARBE oder SOLARFARBE

Besonders beachten: Verarbeitung und Trocknung nicht unter 5 °C Lufttemperatur

Farbgebilde vor Gebrauch gut aufrühren
und nach dem Gebrauch dicht schließen

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt GF-15-2

Die behandelten Wandflächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Schlagregen, Frost etc.) zu schützen.

GISCODE: M-DF01

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie „Bautenanstrichstoffe“, Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel

Dieses Produktdatenblatt soll nach bestem Wissen beraten und ersetzt alle früheren Produktinformationen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

solarcolor e.K.
Am Heidberg 26
40627 Düsseldorf
Tel. 0211 2554-57
Mobil 0170 5851433
info@solar-color.de
www.solar-color.de



Prüfzeichen:



ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit